

### LWC- Offset lucida

Perlentop è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

### Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento							
<b>Grammatura</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75*</b>	<b>80*</b>
Grodo di bianchezza	ISO 2470/2471	%	73	74	75	76	76	76	77	77
Opacità	ISO 2470/2471	%	91	91	92	93	94	95	96	97
Lucidezza	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	41	43	45	45	45	45	45	45
Spec. Volume	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Tinta a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tinta b	ISO 2470/2471		-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

\*su richiesta

#### Allestimento delle bobine

Altezza di bobina  
 Diametro di bobina  
 Foro

#### Dimensioni

min.	max.
39 cm	220 cm
100 cm	125 cm
7.6 cm	

#### Tolleranze

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

La Perlen Papier AG si riserva di modificare la gamma, le tinte e le caratteristiche di prodotti in funzione dell'evoluzione della ricerca scientifica e del mercato. Tolleranze tecniche in base alle consuetudini del settore.

Tutte le qualità sono disponibili anche con certificato FSC e PEFC.

Perlen, Gennaio 2016

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01  
 info@perlen.ch**