

Patinata per offset

PerlenValue è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento							
Grammatura	ISO 536	g/m2	51	54	57	60	65	70	75*	80*
Grodo di bianchezza	ISO 2470/2471	%	78	78	79	82	82	82	82	82
Opacità	ISO 2470/2471	%	93	94	94	95	96	97	97	98
Lucidezza	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	13	13	13	13	13	13	13	13
Spec. Volume	ISO 534-88	cm ³ /g	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Tinta a	ISO 2470/2471		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Tinta b	ISO 2470/2471		-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2

*su richiesta

Allestimento delle bobine

Altezza di bobina
 Diametro di bobina r
 Foro

Dimensioni

min. max.
 39 cm 220 cm
 100 cm 125 cm
 7.6 cm

Tolleranze

min. max.
 - 1 mm + 1 mm
 - 5 cm + 1 cm

La Perlen Papier AG si riserva di modificare la gamma, le tinte e le caratteristiche di prodotti in funzione dell'evoluzione della ricerca scientifica e del mercato. Tolleranze tecniche in base alle consuetudini del settore.

Tutte le qualità sono disponibili anche con certificato FSC e PEFC.

Perlen, Gennaio 2016

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
 info@perlen.ch**