

# PERLENTOP satin<sup>+</sup>

QUALITY

## LWC Offset (satin)

Perlentop è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta straccia (materiali domestici raccolti) e cellulosa.

### Caratteristiche tecniche

	Metodo	Unità	Valore di Riferimento						
<b>Grammatura</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75*</b>	<b>80*</b>
Grado di bianco	ISO 2470/2471	%	78	79	82	82	82	82	82
Opacità	ISO 2470/2471	%	93	93	94	95	96	96	97
Licido	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	20	20	20	20	20	20	20
Volume specifico**	ISO 534-88	cm <sup>3</sup> /g	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Tinta a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tinta b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4

\*\*il valore è soggetto a fluttuazioni della produzione

\*su richiesta

#### Allestimento delle bobine Dimensioni

	min.	max.
Altezza di bobina	39 cm	220 cm
Diametro di bobina	100 cm	125 cm
Foro	76 mm	

#### Tolleranze

	min.	max.
	- 1 mm	+ 1 mm
	- 5 cm	+ 1 cm

Please contact our Sales team for reel widths smaller than 50 cm

Perlen Papier AG si riserva il diritto di modificare i valori target in funzione degli sviluppi della ricerca e del mercato. Tolleranze tecniche secondo gli usi del settore.

Tutte le qualità sono disponibili su richiesta con i seguenti certificati ambientali:



Perlen, Gennaio 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)